

FICHA TECNICA

Arena Aglomerante para Gatos – Bentonita

Sílice (SiO ₂):	60,28g/100
Óxido de Aluminio (Al ₂ O ₃):	19,74g/100
Óxido de Hierro (Fe ₂ O ₃):	3,36g/100
Óxido de Calcio (CaO):	1,01g/100
Pérdida a 105° C:	10.35g/100
Pérdida a 600° C:	4,27g/100
Pérdida por cal. A 1000° C:	1,14g/100
Óxido de Sodio (Na ₂ O):	1,24g/100
Óxido de Potasio (K ₂ O):	0,40g/100
Hinchamiento:	18cc.
pH:	9,01